



Email: info@jloncomposite.com

产品名称 Product	无碱玻璃纤维纱 GLASS YARN	规格型号 Specification	D450 1/0				
检测日期 Test Date	2025-7-6	批 次 Batch No.	HP-250706(90)				
执行标准 Standard	GB/T18371-2008	检测条件 Test Condition	温度 22℃ 湿度 60% Temp.: 22℃ Humidity: 60%				
序号 No.	检测项目 Test Item	标准要求 Requirement	次数 No.of times			平均值 Average	单项判定 Judgment
1	单纤维直径(μm) Filament diameter	5±0.5	5.3	5.3	5.3	5.30	合格 Pass
2	线密度(Tex) Linear density	10.23-11.50	10.9	11.2	11.1	11.07	合格 Pass
3	断裂强度(mN/tex) Breaking in-tension	≥590	629	633	631	631	合格 Pass
4	捻度(Twist/M) Twist of yarn	40±5	40	40	40	40	合格 Pass
5	捻向 Direction of twist	S				S	合格 Pass
6	含水率 Moisture content (%)	≤0.5	0.12	0.12	0.13	0.123	合格 Pass
7	可燃物含量 可燃物含量(%) Loss of Ignition	0.5—1.3	1.15	1.14	1.11	1.13	合格 Pass
结论: 合格 Conclusion: All test results meet the standard of GB/T18371-2008.							
备注: Remarks:							
检测人: 高伟 Inspector:			审核人: 高进玲 Approver:				